

PRODUCTO	CÉSPED ARTIFICIAL NIBERMA GARDEN MFL 40 – REF. 3000-10
-----------------	---

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Soporte primario		Tela de Polipropileno Estabilizada UV + fleece para una mas grande estabilización dimensional.
Tipo de hilo		Bonafil 8800 dTex. Monofilamento polietileno Verde con estabilización UV (10 filamentos) (+/-5%)
Altura del hilo		Aprox. 30 mm. (+/- 5%)
Peso de fibra		Aprox. 775 g/m2 (+/- 10%)
Peso del soporte		Aprox. 1.000 gr/m2 (+/- 10%)
Peso total		Aprox. 2.775 gr/m2 (+/- 10%)
Construcción		Galga 5/16"
Número de puntadas		Aprox. 10/12 cm (total 12.600/m2) (+/- 10%)
Anchura de rollos		Max. 1,00; 2,00; 3,00; 4,00 m
Longitud de rollos		Max. 20 m
Color		Verde
Relleno (standard)		Arena de Sílice y/o caucho reciclado
Graduación arena		0,20 – 0,80 mm
Graduación caucho		0,50 – 1,50 mm

ESTABILIDAD UV.

Klangley/año	Watt/m2/año	Durabilidad*
0-110	0-150	8 años
111-140	151-190	7 años
141-160	191-200	6 años
>161	>221	5 años

*La durabilidad de la garantía depende también del uso del césped y de la localización global de acuerdo con la tabla CIBA Klangley excluyendo áreas con condiciones atmosféricas especiales.

MATERIAL DE CARGA Arena (sílice redondeada)