

PRODUCTO	CÉSPED ARTIFICIAL NIBERMA SOCCER OVR M60/14
-----------------	--

Especificaciones Técnicas

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Fabricación		Tencate - Thiolon
Calidad	DIN61151	Alfombra tuftada de pelo cortado.
Aplicaciones		Fútbol
Emulsión	DIN61151	Látex imputrescible a base de estireno-butadieno, con refuerzo de poliéster.
Composición	DIN61151	Polietileno, resistente a los rayos U.V. con nervatura central bicolor.
Tipo de hilo		MS MF Pro 12000/6 dtex. Monofilamento de polietileno verde con nervatura central de 310 micras.
Altura del hilo		60 mm.
Peso del hilo		1.350 gr/m ² aprox.
Telar		Galga 5/8"
Número de puntos	ISO1763	14.000
Backing primario		Tela de Polipropileno Estabilidad UV + fleece para una mayor estabilidad dimensional.
Backing secundario		Estireno-Butadieno (SBR)
Peso del backing		1.100 g/m ² aprox.
Color		Verde
Material de carga		Arena sílice redondeada, lavada y tratada, granulometría 0,20 – 0,80 mm. 18 kg/m ²
		Granulo de caucho SBR granulometría 0,80 – 2,5 mm. 12 kg/m ² .
RESULTADOS ENSAYOS		
Retención del hilo	ISO 4919	Aprox. 30 N de promedio
Peso del producto		2.450 g/m ² aprox.
Resistencia del color		Medida azul: 7-8

ESTABILIDAD U.V.	Klangley/año	Watt/m ² /año	Durabilidad*
	0-110	0-150	8 años
	111-140	151-190	7 años
	141-160	191-200	6 años
	>161	> 221	5 años

* La durabilidad de la garantía depende también del uso del césped y de la localización global de acuerdo con la tabla CIBA Klangley excluyendo áreas con condiciones atmosféricas especiales.