

FICHA TÉCNICA PAVIMENTO MARMORETE PUR

Especificación según la norma EN 548

Marmorette PUR 2,5

Características	Norma	Unidad	Resultado
Tipo de pavimento	EN 548		Linoleo con acabado de poliuretano Sistema PUR Eco
Espesor acabado de poliuretano sistema PUR ECO		µM	Ca. 20
Estampado			Revestido de marmol
Soporte			Yute
Propiedad de descontaminación	ISO 8690		moderado
Seguridad			
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Clase	Cfl-s1*
Antideslizante	BGR 181	Grupo	R 9
Antideslizante	UNE-ENV 12633-A		Clase 1
Coefficiente dinámico de fricción	EN 13893	Clase	DS
Aislamiento acústico de la pisada	ISO 140-8	dB	4
Requisitos de identificación			
Ancho del rollo	EN 426	Cm	200
Largo rollo	EN 427	m	20 - 31
Espesor total	EN 428	Mm	2,5
Peso total	EN 430	G / m ²	2900
Mella residual	EN 433	Mm	≤ 0,15
Solidez a la luz	ISO 105-B02	Clasificación	6
Resistencia vertical	EN 1081	Ohm	-
Resistencia de paso (aislamiento)	VDE 0100	kOhm	>200
Carga electrostática	EN 1815	kV	Ca. 2,00
Resistencia térmica	EN 12667	m ² K / W	0,015
Conductividad térmica	EN 12524	W / m K	0,17

Los productos de suelos Armstrong, deben ser instalados en total acuerdo con las instrucciones de instalación de Armstrong y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los productos de suelos Armstrong, solo deben ser usados como cubresuelos.

Nota. Se reserva el derecho de enmendar esta especificación sin previo aviso.