

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.es

FICHA TÉCNICA PAVIMENTO GRABOFLEX 256/T Flexy elite 60 6 mm

1. Especificaciones técnicas.

Emitido por: Grabo Flooring-, Wallpaper and artificial leather manufacturing LTD.
Objetivo: Requisitos técnicos que definen la calidad del pavimento en rollos.

2. Área de aplicación.

Aplicaciones: Pavimento deportivo.
Capa superior: PVC
Substrato: Fibra de vidrio con lamina de fibra reforzada.

3. Ficha técnica del producto

Parámetro	Especificación	Tolerancia	Método de prueba
Espesor mm	6,0	+ - 0,2	MSZ EN 428
Estabilidad dimensional % - longitud	+ - 0,2	max.	MSZ EN 434
Estabilidad dimensional % - ancho	+ - 0,2	max.	MSZ EN 433
Indentación residual mm	0,45	max.	MSZ EN 431
Resistencia capa superficial N/50 mm - largo	50	min.	MSZ EN 431
Resistencia capa superficial N/50 mm - ancho	50	min.	MSZ EN 20105 B02. 3m
Grado de Resistencia a la luz	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - 50% alcohol etílico Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - 5% ácido acético Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Resistencia química - Gasolina Tiempo de contacto 120 min	Sin cambios	appr.	MSZ EN 423
Anchura capa superficial mm	1,3	min.	MSZ EN 429
Peso g/m ²	4170	Appr.	MSZ EN 426
Propagación de la llama mm/min	100	Max.	

Valido desde:
10/10/2002.

Aprovado por:
Reményi István
Responsable de Calidad